

**Tuote-esite:**

# Karkea kevyttasoite LG 624

**Käyttövalmis karkea kevyttasoite****Tuotekuvaus ja tyypillinen käyttö:**

Karkea kevyttasoite LG 624 on käyttövalmis karkea kevyttasoite, joka täyttää hyvin ja on erittäin helppo levittää ja hioa.

Tasoitetta käytetään kuivissa sisätiloissa seinien ja kattojen tasoitukseen betoni-, kevytbetoni ja kipsilevypinnoilla.

Voidaan päällemaalata useimmilla maalityypeillä.

LD Filler Coarse 624 täyttää tiukat ympäristö- ja sisäilman laatuvaatimukset, jotka vaaditaan Nordic Eco -merkin ja Emicode-sertifikaattien osalta.

**Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet:****Tasoite:**

Laatu:

Vinyylisetaattikopolymeeriin perustuva kevyttasoite

Väri:

Vaalean harmaa

Olomuoto:

Tahnomainen

Ominaispaino:

n. 1.0 kg/litra

Säilyvyys:

Vähintään 12 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa varastoituna viileässä. Suojeltava jäätymiseltä.

Pakkaus:

Tuotenumero	Koko
7972	5 ltr
7973	10 ltr

**Kovettunut tasoite:**

Maalattavuus:

Kyllä

Kestävyys:

Tasoite ei ole vedenkestävä.



## Käyttöohjeet:

- Valmistelu:** Kaikkien pintojen on oltava puhtaat, pölyttömät ja puhdistettuina irtohiukkasista. Imukykyiset pinnat on pohjustettava puhdistuksen jälkeen Plaster Primer 224:llä tai Plaster Primer Gel Extra 228:lla.
- Levitys:** Karkea kevyttasoite LG 624 levitetään lastalla 10 mm kerrospaksuuteen saakka.
- Tasoitekerroksen ollessa paksumpi kuin 4 mm, on tasoitetta levitettävä useita kertoja ja sen on oltava lähes täysin kuiva ennen seuraavan tasoitekerroksen levittämistä.
- Jos seuraava kerros levitetään liian aikaisin, kutistumisen ja halkeilun riski kasvaa.
- Riittoisuus:** 1 m<sup>2</sup>/litra (1 mm kerros)
- Kuivumisaika:** Tasoitteen kuivumisaika riippuu kerroksen paksuudesta, alustan tyyppistä, lämpötilasta, kosteudesta, ilmanvaihdosta jne. Normaaleissa olosuhteissa on odotettavissa, että tasoite on kuiva 8-10 tunnin jälkeen.
- Puhdistus:** Puhdista työvälineet ja iho saippualla ja vedellä. Kovettunut tasoite voidaan poistaa vain mekaanisesti tai liottamalla vedellä.

Lisätietoja löytyy käyttöturvallisuustiedotteesta.

*Tämän tuote-esitteen informaatio ja tiedot perustuvat laajoihin laboratoriokokeisiin ja käytännön kokemuksiin ja on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään paras mahdollinen työmenetelmä. Koska käyttäjän työolosuhteet ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi vastata niistä tuloksista, jotka tuotteella saavutetaan. Tiedot tässä tuote-esitteessä ovat tyypillisiä arvoja, jotka on tarkoitettu suuntaa antaviksi. Niitä ei siten voida pitää tuotespesifikaationa. Katso myös myynti- ja toimitusehtojamme.*

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DENMARK – INFO@DANALIM.DK**  
**PUH. (+45) 56 64 00 70 - TEKNINEN NEUVONTA PUH. (+45) 56 64 00 75**