



FUGING OM VINTEREN

Dana Lim anbefaler generelt ikke å utføre fuging ved temperaturer under +5°C. Ved lavere temperaturer kan det oppstå fare for kondens, rim og is på fugens overflater, noe som kan skade heftingen og føre til fugeglidning.

For alle typer fugemasse gjelder følgende ved fuging under +5°C:

- Det er risiko for forurensning av fugens overflate, da dannelse av hinne tar betydelig lengre tid.
- Herdingen er svært langsom og kan nesten stoppe helt opp. Den starter imidlertid igjen så snart temperaturen stiger.
- På grunn av den lengre herdetiden må det bemerkes at det tar lengre tid før fugen blir motstandsdyktig mot mekaniske påkjenninger.

Ved fuging under +5°C må følgende forholdsregler alltid tas:

- Fugemassen skal oppbevares ved +15°C - +25°C.
- Tørk og varm opp fugeflatene slik at de er helt tørre.
- Fugemassen må beskyttes mot støv, blader, snø, mekanisk påvirkning, osv. Om nødvendig bør det gjennomføres tildekking/avsperring.

Ved å følge ovennevnte retningslinjer kan de fleste av Dana Lims fugemasser brukes året rundt.

Det henvises også til produktinformasjonsarket for hvert enkelt produkt.

Våre opplysninger er basert på omfattende laboratorieeksperimenter som har som mål å hjelpe brukeren med å finne det beste mulige produktet og arbeidsmetoden. Siden brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvaret for resultatene som oppnås ved bruk av produktet. Opplysningene i denne "Slik Gjør Du"-informasjonen er veiledende typiske verdier og utgjør derfor ikke produktspesifikasjoner. Det henvises også til våre generelle salgs- og leveringsbetingelser.