

Produktinformasjon:

Easy Foam 588

Fleksibelt og isolerende fugeskum som kan benyttes både som håndskum og til NBS-pistol

Produktbeskrivelse & bruk:

Easy Foam 588 er et lav-isocyanatholdig byggeskum, som gir flere unike egenskaper:

- ▶ Pistol-skum som også kan brukes som håndskum
- ▶ Permanent elastisk fugeskum
- ▶ Høy termisk og akustisk isoleringsverdi

Easy Foam 588 hefter godt til de fleste byggematerialer som tre, betong, stein, gips metall, pvc og polystyren.

Brukes til tetting og isolering rundt vindus- og dørkarmen, rørgjennomføringer, i hulrum, mellom veggelementer m.m.

Produktet er deklartert i Nordisk Miljømerknings deklarasjonsportal for Svanemerke byggenerasjon 4

**Fysiske / kjemiske data:****Uherdet skum:**

Type: 1-komponent PU-skum med lavt isocyanat innhold (< 0,1%)
 Holdbarhet: 12 måneder i uåpnet emballasje ved kjølig oppbevaring.
 Se produksjonsdato i bunnen av boksen. **Oppbevares stående.**

Emballasje:

Artikkelnummer	Farge	Størrelse
7637	Hvid	500 ml boks
76371	Hvid	700 ml boks

Herdet skum:

Farge: Hvit
 Overmalbar: Ja
 Varmeledningsevne: 0,034 W/m °C (EN 12667, 17333-5)
 Lydreduksjonsindeks: 60 dB (EN ISO 10140)
 Brannklasse: B3 (DIN 4102-1)
 Densitet: 15 – 20 kg/m³
 Bestandighet: Temperatur: Kan motstå temperaturer fra -50 °C til +70 °C
 Sollys (UV): Skal beskyttes mot sollys



Bruksanvisning:

- Forberedelse:** Flatene skal være fri for olje, fett, skitt og lignende. Sørg alltid for å fukte flatene før bruk av skummet, da det kun herder ved tilstedeværelse av fuktighet.
Easy Foam 588 hefter på de fleste alminnelige byggematerialer, dog ikke på polyetylen, teflon, silikon og lignende lim avvisende flater.
- Påføring:** **Håndskum:** Fjern hetten og monter den medfølgende Easygun adapteren direkte på boksens ventilspiss.
Pistolskum: Fjern hetten og monter boksen på NBS-pistolen.

Rist boksen 20 ganger før bruk, - boksen ristes løpende under bruk.

Boksen benyttes med ventilen nedover. Fugen eller reparasjonsstedet fylles ca. 65 %, da skummet ekspanderer kraftigt umiddelbart etter påføring. Ved bruk i større fuger anbefales det å sprøyte vann på selve skummet under påføring.

Fugeskum kan være vanskelig å fjerne, bruk derfor hansker, beskyttelsesbriller, arbeidstøy og tilstrekkelig avdekning.

Kommer det skum på uønskede steder, skal dette straks fjernes med aceton, ifør det herder. Vær oppmerksom på at ikke alle materialer tåler organiske løsningsmidler.
- Bruksstemperatur:** +5 °C til 30 °C i lufttemperatur. Temperatur på boksen under påføring +10 °C til 25 °C. Ideel temperatur er 20 °C. Gjelder både boks og omgivelser.
- Dekkeevne:** En 500 ml. boks gir ca. 18 ltr. fritt ekspandert skum.
En 700 ml. boks gir ca. 28 ltr. fritt ekspandert skum.
- Herdning:** Easy Foam 588 er klebefri etter ca. 25 minutter og skjærbar etter ca. 65 minutter ved 23 °C og 50 % relativ luftfuktighet. Fult herdet etter max 48 timer
- Etterbehandling:** Skummet skal beskyttes mot sollys.
Easy Foam 588 kan etter herding sparkles, tapetseres og overmales med de fleste malinger og lakker. På grunn av de mange forskjellige typer på markedet, anbefales det at det alltid lages forenelighetsprøver.
- Rengjøring:** Uherdet skum kan fjernes med Pro Wipes 916 eller aceton på en klut.
Herdet skum kan kun fjernes mekanisk.
Hender vaskes med vann og såpe - bruk evt. pimpestein.

Sikkerhet:

Se produktets sikkerhetsdatablad.

Våre informasjoner er basert på omfattende laboratorieforsøk som har til hensikt å hjelpe brukeren til å finne best mulige produkt og arbeidsmetode. Da brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvaret for de resultater, som oppnås ved produktets anvendelse. Opplysningene i dette produktinformasjonsblad er retningsgivende typiske verdier, og er således ikke produktspesifikasjoner. Det henvises forøvrig til våre alminnelige salgs og leveringsbetingelser

DANA LIM NORGE AS – ULSMÅGVEIEN 30 - NO-5224 NESTTUN – NORGE – INFO@DANALIM.NO
TLF. 45 39 33 33 - TEKNISK SERVICE TLF. +45 56 64 00 75